ЛАК U20
ANTI-SCRATCH HS 2:1

BlackFOX

76210+76210H, 76250+76250H

- Подходит для полного или частичного окрашивания
- Возможно нанесение на сольвентные или водные эмали
- Отличный блеск
- Легко наносится
- Нет эффекта «линзы»
- Очень хорошо устойчив к ультрафиолету и погодным условиям

НАНЕСЕНИЕ:

Смешивание 2 : 1 по объему
Время жизни 2 – 3 ч

Разбавитель 5 %
Вязкость 16 – 17 сек DIN4
Дюза 1,3 – 1,4 mm
Рабочее давление 2 – 3 bar
Количество слоев 2
Толщина слоя 50 – 60 мкм (в сухом виде)

СУШКА

Воздушная сушка при 25°C
На «отлип» 15 – 20 мин
Полная полимеризация – 12ч

В КАМЕРЕ

Выдержка перед сушкой 10 мин
Полная сушка 30 мин при 60°C

ИК СУШКА НА КОРОТКИХ ВОЛНАХ

Испарние 5 – 10 мин
5 мин при 50°C, затем 8 мин при 90°C

НЕ ВДЫХАТЬ ПАРЫ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ 2:1 РАЗБАВИТЕЛЬ 5%

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЩИНОМЕТР

ВЯЗКОСТЬ 16 – 17 СЕК DIN4

HVLP/RP 1.3-1.4 ПРИ 2-3 БАР

2 ПОЛНЫХ СЛОЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ 50-60 МКМ

15-20 МИН МЕЖДУ СЛОЯМИ 10 МИН ПЕРЕД СУШКОЙ

12 ЧАСОВ ПРИ 25 °C 30 МИН ПРИ 60 °C

5 МИН ПРИ 50 °C ЗАТЕМ 8 МИН ПРИ 90 °C