

**Характеристики:**

2К Грунт-наполнитель Acrylic Primer 4:1 имеет очень хорошие наполняющие свойства и отличную адгезию к зашпаклеванной и старой восстановленной поверхности. Рекомендуется использовать под одно- и двухкомпонентным акриловым покрытием, синтетическим или на водной основе. Грунт-наполнитель обеспечивает качественную гладкую поверхность (очень хорошее выравнивание, не дает усадку), сокращает процесс шлифования. Предназначен для ручной/машинной шлифовки. Идеальный продукт для изоляции покрытия, применяется перед базовым покрытием, не рекомендуется использовать на стали. Применение: Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и заматированной. Соотношение при смешивании: 4:1 по объему, добавление растворителя максимум 10% от объема. Тщательно перемешивается. Используется при помощи пистолета-распылителя с диаметром сопла 1,6 - 1,8 мм в 1 - 3 слоя с паузой в 8 мин между слоями при 20°C. Сушится 30 - 35 мин при 60°C или 5 - 6 часов при 20°C. Сухая шлифовка P320 – P500 или мокрая P800 - P1200.

**Технические данные:****Грунт-наполнитель:**

Содержание летучих органических соединений (VOC content):	2004/42/IIВ(с)(540)<540
Плотность:	1,48-1,52 гр/см <sup>3</sup>
Эффективность:	6 м <sup>2</sup> /л
Цвет:	серый

**Отвердитель к грунту-наполнителю:**

Содержание летучих органических соединений (VOC content):	2004/42/IIВ(с)(540)<540
Плотность:	1,00 гр/см <sup>3</sup>
Цвет:	бесцветный
Срок годности:	12 месяцев

**Соотношение при смешивании 4:1**

Грунт (А)	100% объема
Отвердитель (В)	25% объема
Разбавитель (С)	max 10 часть.

**Вязкость при распылении  
Время нанесения после смешивания компонентов**

22 - 27 сек. при 20°C, Воронка Форда 4 мм  
до 1,5 часов при 20°C

**Пистолет-распылитель**

Диаметр сопла: 1,6 - 1,8 мм  
Давление воздуха в соответствии с рекомендациями производителя пистолета-распылителя

**Применение**

1 - 3 слоя  
Толщина слоя: 45 - 55 μm  
Толщина пленки: 45 - 165 μm

**Время испарения**

8 мин при 20°C

**Время сушки**

30 - 35 мин при 60°C  
5 - 6 ч. при 20°C

**Инфракрасная сушка**

Короткие и средние волны: 7 - 15 мин.