


Описание:

2К акриловый грунт HS 4:1 с низким содержанием VOC.


Благодаря своим характеристикам подходит для:

- Использования как со старыми, так и новыми деталями;
- Можно наносить на “голый” металл;
- При нанесении на алюминий или цинк необходимо предварительно зашлифовать поверхность и перекрыть эпоксидными или изолирующим грунтом;
- Великолепные наполняющие свойства.

Перед шлифованием необходимо обезжирить поверхность.



Параметры смешивания 4:1 по объему рекомендуемое соотношение для температуры 20°C



Разбавление до 0 – 5 % от объема



Сушка 30 мин. при 60°C
8 – 12 ч. при 20°C
межслойная 10-20 мин.




ИК сушка – межслойная сушка 10-20мин при комнатной темп, на коротких волнах 4-5 мин. при 50°C, 7-10 мин. при 70°C.



Нанесение
HVLP / RP / LVLP
Дюза 1,7




2-3 слоя
Толщина 35-40 μm
Давление 2,0 - 3,0 бар.




Рабочая вязкость
25 - 30 сек при 20°C
DIN4



Сухое шлифование P320 - P400
Шлифование мокрым P600 - P800



Время испарения
10 мин при 20°C



Жизнеспособность смеси
Около 120 мин при 20°C