





Грунт-наполнитель 4:1 UHS



Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель с очень большим содержанием сухого вещества и низким содержанием летучих веществ. Благодаря своим характеристикам данный грунт можно наносить сразу на металл после старых ЛКП и/или на новых деталях, предварительно подготовив поверхность. Алюминиевые и оцинкованные поверхности после шлифования необходимо перекрыть эпоксидным грунтом. Очень легкая обработка.




Параметры смешивания 4:1
рекомендуемое соотношение для
температуры 20°C



Жизнеспособность смеси
Около 120 мин при 20°C



Сушка
30 мин при 60°C
5 – 6 ч. при 20°C




Время испарения
10 мин при 20°C



Нанесение
HVLP / RP / LVLP
Дюза 1,6 - 1,8



2-3 слоя
Толщина 35-40 μm
Давление 2,0 - 3,0 бар.



Рабочая вязкость
25 - 30 сек при 20°C
DIN4



Сухое шлифование P320 - P400
Шлифование мокрым P600 - P800