



Лак EXTRA HS




Двухкомпонентный прозрачный лак отличается ультра высоким содержанием сухого остатка. Твердый, устойчив к царапинам. Легко наносится. Великолепный блеск и глубокий глянец, растекаемость и легкая полировка - сильные стороны лака. Устойчив к UV-лучам, не желтеет. Рекомендован для ремонтной окраски отдельных деталей, и полной окраски автомобиля, для восстановления оригинального заводского покрытия.

Использование и безопасность.

Только для профессионального использования. Вся информация, содержащаяся в данном издании, основана на опыте и знаниях производителя. Рекомендовано использовать данную техническую информацию для достижения качественного результата. При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Подготовка и очистка поверхности.


Подложка: поверхности с нанесенным базовым покрытием. Подготовка поверхности: После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования. Перед нанесением лака необходимо обезжирить поверхность.



Параметры смешивания: 2:1
2K HS Extra clear - Universal hardener
0-10% Multi thinner




Параметры нанесения
1,3 – 1,5 мм




Рабочая вязкость
17-18 секунд при 20°C



Полное высыхание
7 часов при 20°C
30 минут при 60°C



Жизнеспособность смеси
3 часа при 20°C



Время испарения
между слоями необходимо выдержать
не менее 5 – 10 минут

Установки краскопульты. HVLP с верхним бачком: дюза 1,3 - 1,5 мм; давление 0,7 bar

RP с верхним бачком: дюза 1,3 - 1,5 мм; давление 2 - 2,3 bar

Техника нанесения. Нанесите два одинарных слоя, соблюдая выдержку между слоями 5-10 минут.

Толщина плёнки. 60-65 микрон в двух слоях.

Время сушки. от пыли: 45 мин при 20°C, 10 мин при 60°C; на отлип: 3 часа при 20°C, 25 мин при 60°C; годно к обращению: 10 часов при 20°C, 45 мин при 60°C

ИК сушка. светлые цвета: 12 мин при низкой мощности, 17 мин при средней мощности; темные цвета: 10 мин при низкой мощности, 15 мин при средней мощности

Хранение. Хранить продукт в проветриваемом помещении вдали от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 30°C. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления.