

# 2K HS EXTRA CLEAR 2:1

1000+500 / 3000+1500 МЛ



76945+76945H, 76950+76950H



Двухкомпонентный прозрачный лак отличается ультра высоким содержанием сухого остатка. Твердый, устойчив к царапинам. Легко наносится. Великолепный блеск и глубокий глянец, растекаемость и легкая полировка - сильные стороны лака. Устойчив к УФ-лучам, не желтеет. Рекомендован для ремонтной окраски отдельных деталей, и полной окраски автомобиля, для восстановления оригинального заводского покрытия.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

Только для профессионального использования. Вся информация, содержащаяся в данном издании, основана на опыте и знаниях производителя. Рекомендовано использовать данную техническую информацию для достижения качественного результата. При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

#### ПОДГОТОВКА И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ.

Подложка: поверхности с нанесенным базовым покрытием. Подготовка поверхности: После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования. Перед нанесением лака необходимо обезжирить поверхность.


## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ


|  | ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ |           |
|--|----------------------|-----------|
|  | КОМПОНЕНТ ПРОДУКТА   | ПО ОБЪЕМУ |
|  | Лак                  | 2         |
|  | Отвердитель          | 1         |
|  | Multi thinner        | 0-10%     |

|  | ВЯЗКОСТЬ              |
|--|-----------------------|
|  | 17-18 секунд при 20°C |

|  | НАНЕСЕНИЕ |              |  |
|--|-----------|--------------|--|
|  |           | Дюза         | Установки краскопульты   |
|  | Нанесение | 1.3 - 1.5 мм | HVLP с верхним бачком:<br>дюза 1,3 - 1,5 мм; давление 0,7 bar<br>RP с верхним бачком:<br>дюза 1,3 - 1,5 мм; давление 2 - 2,3 bar |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Техника нанесения    | Нанесите два одинарных слоя, соблюдая выдержку между слоями 5-10 минут. |
| Толщина плёнки       | 60-65 микрон в двух слоях   |
| Время жизни при 20°C | 3 ч   |
| Время испарения      | Между слоями необходимо выдержать не менее 5 – 10 минут                 |

|  | ВРЕМЯ СУШКИ       |        |        |
|---|-------------------|--------|--------|
|   | Температура       | 20 °C  | 60 °C  |
|   | Полное высыхание  | 7 ч    | 30 мин |
|   | От пыли           | 45 мин | 10 мин |
|   | На отлип          | 3 ч    | 25 мин |
|   | Годно к обращению | 10 ч   | 45 мин |

|  | ИК-СУШКА      |                     |                      |
|---|---------------|---------------------|----------------------|
|   |               | При низкой мощности | При средней мощности |
|   | Светлые цвета | 12 мин              | 17 мин               |
| Темные цвета  | 10 мин        | 15 мин              |                      |

#### ХРАНЕНИЕ

Хранить продукт в проветриваемом помещении вдали от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 30°C.  
Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления.

\* U30 - новое название, в рамках общей концепции развития бренда. Старое название - Clear Coat Extra HS

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта. Компания производитель постоянно совершенствует свои продукты и их технические характеристики.

**ИМПОРТЕР:** ООО «Криспа импорт компани», Российская Федерация, 12157, г. Москва, ул.Вере́йская 29А стр.59