ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА LIGHT

УПАКОВКА:
1000 Г.

70070

2K полиэфирная шпатлевка LIGHT представляет собой супер облегченную двухкомпонентную полиэфирную шпатлевку, обладающую прекрасной способность формирования и легкостью в применении. В качестве доводочной шпатлевки используется для выравнивания мелких и средних неровностей. Легко шлифуется, не забивает абразив. Обладает высокой устойчивостью при напряжении. Образует идеальную поверхность без пор и прочих дефектов, что понижает расход и сокращает время работы. Не подходит для нанесения на грунтовки на водной основе. Благодаря своей низкой удельной плотности не повышает массу конструкций.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.

V.O.C.= 250 [g/l]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 250 [г/л].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:
1. Очистить поверхность. Промыть и высушить.
2. Обезжирить. Вытереть насухо.
3. Шлифовка поверхности P80 - P120
4. Кромки шлифовать P180 - P240
5. Удалить все следы шлифования сжатым воздухом.
6. Обезжирить.

Шлифовка:
При температуре 22°C и соотношении отверждения 100:3 шпатлевку можно обрабатывать через 20-30 минут. Шпатлевку необходимо сначала шлифовать очень легко, не нажимая на шлифовальную машину. При соблюдении этого процесса нет забивки шлифовального материала. Сухая шлифовка начинается с применением абразива P80 и заканчивается абразивом P120-P180. Для небольших поверхностей необходимо применить абразив P180 с самого начала. Мокрое шлифование начинается с абразивом P120 и заканчивается абразивом P180-P240

Окраска:
На поверхность шпатлевки возможно наносить все традиционные лакокрасочные системы. Шпатлевка устойчива к стандартным температурам горячей сушки в пределах 80-110°C. В случае надобности нанесения шпатлевки на антикоррозийную грунтовку с последующей горячей сушкой эмали рекомендуем применить грунтовочную краску горячей сушки, или двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Применение синтетических лакокрасочных материалов воздушной сушки под шпатлевку с последующей печной сушкой не рекомендуем.

НАНОСИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ,
ИЗБЕГАТЬ ВОЗДУШНЫХ ПУЗЫРЕЙ.

СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ P80 - P180
ШЛИФОВАНИЕ МОКРЫМ P120 - P240

100:3 РЕКОМЕНДУЕМОЕ СООТНОШЕНИЕ ДЛЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ 22°C

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ
5 МИН ПРИ 22°C

ИМПОРТЕР: ООО «Криспа импорт компани», Российская Федерация, 12157, г. Москва, ул.Верейская 29А стр.59, тел.: +7 (495) 308-78-08